


## Technische Datenblätter

|  |  |                          |  |
|--|--|--------------------------|--|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V.<br>De Rijswaard 2<br>NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21<br>Fax: +31 (0)418 - 55 29 00<br>www.rijswaard.nl | Rijswaard<br>Mauerziegel |        |
| <b>Produktname</b>   | Aalster Bont HV WF   |                          |  |
| <b>Produktgruppe</b>   | Mangaan  |                          |  |
| <b>Typennummer</b>   | 100111013  |                          |  |
| <b>Maße</b>  | WF 210x100x50  |                          |  |
| <b>Länge</b>   | 209  | mm                       | <b>U Metselbaksteen,<br/>Categorie I<br/>volgens EN771-<br/>1:2011<br/>+<br/>A1:2015</b> |
| <b>Breite</b>  | 97   | mm                       |  |
| <b>Höhe</b>  | 49   | mm                       |  |
| <b>Grenzabmaße</b>   | T2   |                          |  |
| <b>Maßspanne</b>   | R1   |                          |  |
| <b>Brutto-Trockenrohdichte</b>                                       | 1600   | kg/m <sup>3</sup>        |  |
| <b>Druckfestigkeit Mittelwert</b>                                    | ≥ 15   | N/mm <sup>2</sup>        |  |
| <b>[Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand]</b>                            | F2   |                          |  |
| <b>Wasseraufname</b>   | ≤ 15 %   | m/md                     |  |
| <b>Anfängliche Wasseraufnahme</b>                                    | <6   | kg/(m <sup>2</sup> min)  |  |
| <b>Gehalt an aktiven löslichen Salzen</b>                            | S2   |                          |  |
| <b>Brandverhalten</b>  | A1   |                          |  |

Diese Übersicht bietet einen Hinweis auf die Produkteigenschaften. Die endgültigen Spezifikationen sind in der Leistungserklärung (DoP) angegeben, die bei der Lieferung bereitgestellt wird.